

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- BASE NICHEL



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>620	Ø (mm)
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>400	1.2
Allungamento (5d)	%	>17	1.6

**AWS-ASME II C. SFA 5.14 :**  
ERNiCrCoMo-1

**EN-ISO 18274 :**  
S Ni 6617

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Saldatura di leghe per impieghi ad alte temperature.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 27/12/2021