

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



| | | | |
|---------|---------|---------|-----------|
| Durezza | HRC | 60 | Ø (mm) |
| | (600°C) | | 1.2 |
| Durezza | HRC | 63 - 70 | 1.6 |

EN 14700 :

T Z Fe10

Gas: Arco Aperto

Campo di impiego

Riparti resistenti ad usura estremamente abrasiva in ambienti secchi ed umidi.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 12/10/2021