SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- NICHEL E SUE LEGHE

349

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	730	
Limite Elastico	N/mm²	490	1.2
Allungamento (5d)	%	33	1.6
Resilienza KV	J (-196ºC)	80	

AWS-ASME II C. SFA 5.14 :
ERNiCrMo-7

EN-ISO 18274 :
S Ni 6455

Gas: Argon Puro

Campo di impiego
Saldatura di leghe tipo HASTELLOY C 4 e simili.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 23/12/2021