SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- NICHEL E SUE LEGHE

351

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	720	
Limite Elastico	N/mm²	410	1
Allungamento (5d)	%	27	1.2
Resilienza KV	J (20ºC)	100	1.6

AWS-ASME II C. SFA 5.14 :
ERNiCrMo-4

EN-ISO 18274 :
S Ni 6276

Gas: Argon Puro

Campo di impiego
Saldatura di leghe tipo Hastelloy C276 con elevata resistenza alle alte temperature.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 27/12/2021