SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- NICHEL E SUE LEGHE

351F

AWS-ASME II C. SFA 5.34 :
T Ni6276 1-4 ENiCrMo-4T1-4

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	770	
Limite Elastico	N/mm²	490	1.2
Allungamento (5d)	%	33	1.6
Resilienza KV	J (20ºC)	90	
Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HB (20ºC)	350	

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego
Saldatura di leghe tipo Hastelloy C276 con elevata resistenza alle alte temperature.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 07/04/2020