RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO

378G

			Ø (mm)
Durezza	HRC	68 - 71	1.2 1.6

DIN 8555 :
MF6-GF-70-GT

Gas: Miscela Argon-2%CO2, Miscela Argon-CO2

Campo di impiego
Filo animato con elevata resistenza all'abrasione da materiali pulvirulenti.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 14/04/2020