

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



407UP

AWS-ASME II C. SFA 5.23 :
EF3

Resistenza	N/mm ²	680
Limite Elastico	N/mm ²	570
Allungamento (5d)	%	21
Resilienza KV	J (20°C)	100
Resilienza KV	J (-40°C)	40

Ø
(mm)

2.4
3.2
4

EN-ISO 26304-A :
S3Ni1Mo

Flusso: KOY 619

Campo di impiego

Saldatura di acciai a grano fine ad alta resistenza.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 08/04/2020