

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO AL CARBONIO



**404UP**

**AWS-ASME II C. SFA 5.17 :**  
EL-12

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	500
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	400
Allungamento (5d)	%	22
Resilienza KV	J (20°C)	60
Resilienza KV	J (-20°C)	30

Ø  
(mm)

2  
2.4  
3.2

**EN-ISO 14171-A :**  
S1

*Flusso:* KOY 601, KOY 619

**Campo di impiego**

Saldatura di acciai da costruzione tipo EN 10025 S235JR-S355JR.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 10/06/2016