

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



**415UP**

**AWS-ASME II C. SFA 5.23 :**  
ENi3

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	570
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	470
Allungamento (5d)	%	25
Resilienza KV	J (20°C)	70
Resilienza KV	J (-105°C)	35

Ø  
(mm)

2.4  
3.2

**EN-ISO 14171-A :**  
S2 Ni3

*Flusso:* KOY 610, KOY 619

**Campo di impiego**

Saldatura di acciai bassolegati fino a 3,5%Ni per impiego a basse temperature (fino a -105°C).

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 10/06/2016