SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO AL CARBONIO

401UP

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	530	
Limite Elastico	N/mm²	420	2
Allungamento (5d)	%	23	2.4
Resilienza KV	J (20ºC)	80	3.2
Resilienza KV	J (-20ºC)	35	4

AWS-ASME II C. SFA 5.17 :
EM-12

EN-ISO 14171-A :
S2

Flusso: KOY 601, KOY 619, KOY 610

Campo di impiego
Saldatura di acciai da costruzione con carbonio massimo 0.30% e limite elastico massimo di 420 N/mm²

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 12/06/2019