

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



**410UP**

**AWS-ASME II C. SFA 5.23 :**  
EA2

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	500
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	340
Allungamento (5d)	%	25
Resilienza KV	J (-20°C)	50

Ø  
(mm)

2.4  
3  
3.2  
4

**EN-ISO 14171-A :**  
S2Mo

*Flusso:* KOY 610, KOY 619

**Campo di impiego**

Saldatura di acciai con 0.5% di molibdeno per impiego a temperatura massima di 525°C.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 24/04/2020