

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ALTA RESISTENZA



**429UP/2**

**AWS-ASME II C. SFA 5.9 :**  
ER312

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>650	Ø (mm)
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>450	2
Allungamento (5d)	%	>15	2.4
Durezza	HB	230	3.2

**EN-ISO 14343-A :**  
S 29 9

*Flusso: KOY 605*

**Campo di impiego**

Universale per saldatura di acciai medio ed altolegati.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 10/06/2016