

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



415UP

AWS-ASME II C. SFA 5.23 :
ENi3

Resistenza	N/mm ²	570
Limite Elastico	N/mm ²	470
Allungamento (5d)	%	25
Resilienza KV	J (20°C)	70
Resilienza KV	J (-105°C)	35

Ø
(mm)

2.4
3.2

EN-ISO 14171-A :
S2 Ni3

Flusso: KOY 610, KOY 619

Campo di impiego

Saldatura di acciai bassolegati fino a 3,5%Ni per impiego a basse temperature (fino a -105°C).

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 10/06/2016