SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO AL CARBONIO

404UP

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	500	
Limite Elastico	N/mm²	400	2
Allungamento (5d)	%	22	2.4
Resilienza KV	J (20ºC)	60	3.2
Resilienza KV	J (-20ºC)	30	

AWS-ASME II C. SFA 5.17 :
EL-12

EN-ISO 14171-A :
S1

Flusso: KOY 601, KOY 619

Campo di impiego
Saldatura di acciai da costruzione tipo EN 10025 S235JR-S355JR.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 10/06/2016