SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

405UP

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	560	
Limite Elastico	N/mm²	450	2.4
Allungamento (5d)	%	24	3.2
Resilienza KV	J (20ºC)	80	
Resilienza KV	J (-20ºC)	35	

AWS-ASME II C. SFA 5.17 :
EH-14

EN-ISO 14171-A :
S4

Flusso: KOY 601, KOY 619

Campo di impiego
Saldatura di acciai da costruzione con carico di snervamento superiore ai 400 N/mm².

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 10/06/2016