SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

406UP

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	580	
Limite Elastico	N/mm²	450	2.4
Allungamento (5d)	%	25	3.2
Resilienza KV	J (20ºC)	100	4

AWS-ASME II C. SFA 5.23 :
EG

EN-ISO 14171-A :
S2 Ni1Cu

Flusso: KOY 610, KOY 619

Campo di impiego
Unioni di acciai resistenti alla corrosione atmosferica tipo CORTEN e PATINAX.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 08/04/2020