SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

407

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	700 - 890	
Limite Elastico	N/mm²	>620	1
Allungamento (5d)	%	>18	1.2
Resilienza KV	J (-40ºC)	>47	

AWS-ASME II C. SFA 5.28 :
ER100S-G

EN-ISO 16834-A :
G 62 4 M21 Mn3Ni1Mo

Gas: Miscela Argon-CO2, 100% CO2

Campo di impiego
Saldatura di acciai a grano fine ad alta resistenza

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 25/03/2022