

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



*Dopo PWHT 580-620°C/1h*

**AWS-ASME II C. SFA 5.9 :**  
ER 410 NiMo

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>760
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>500
Allungamento (5d)	%	>15

Ø  
(mm)

2.4  
3.2

**EN-ISO 14343-A :**  
S 13 4

*Flusso: KOY 605, KOY 605F*

**Campo di impiego**

Saldatura di acciai ferritici della serie AISI 410 in particolare con 13% Cr e 4% Ni.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 13/06/2016