SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

407UP

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	680	
Limite Elastico	N/mm²	570	2.4
Allungamento (5d)	%	21	3.2
Resilienza KV	J (20ºC)	100	4
Resilienza KV	J (-40ºC)	40	

AWS-ASME II C. SFA 5.23 :
EF3

EN-ISO 26304-A :
S3Ni1Mo

Flusso: KOY 619, KOY 608

Campo di impiego
Saldatura di acciai a grano fine ad alta resistenza.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 08/04/2020