

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



**AWS-ASME II C. SFA 5.28 :**  
ER80S-Ni3

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>620
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>540
Allungamento (5d)	%	>24
Resilienza KV	J (-60°C)	50
Resilienza KV	J (20°C)	280

Gas: Miscela Argon-CO2

Ø  
(mm)

1  
1.2

**Campo di impiego**

Saldatura di acciai bassolegati fino a 3,5%Ni per impiego a basse temperature (fino a -110°C).

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 17/09/2021