

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>510
Limite elastico	N/mm <sup>2</sup>	>320
Allungamento (5d)	%	>25

Ø  
(mm)

**AWS-ASME II C. SFA 5.9 :**  
ER316LMn

0.8  
1  
1.2  
1.6

**EN-ISO 14343-A :**  
G 20 16 3 Mn N L

**WERKSTOFF n. :**  
1.4455

Gas: Miscela Argon-2%O<sub>2</sub>, Miscela  
Argon-2%CO<sub>2</sub>

**Campo di impiego**

Unione di acciai inossidabili serie tipo AISI 316 LN con deposito amagnetico.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 22/10/2021