

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



				Ø (mm)
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>410		
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>220		0.8
Allungamento (5d)	%	>15		1

**EN-ISO 14343-A :**

G 18 L Nb

**WERKSTOFF n. :**

1.4511

Gas: Miscela Argon-2%O<sub>2</sub>, Miscela  
Argon-2%CO<sub>2</sub>

**Campo di impiego**

Filo inossidabile tipo AISI 430 Cb per saldatura di acciai ferritici e gradi stabilizzati.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 07/09/2021