

SALDATURA -- FILO ANIMATO METALLICO -- ACCIAIO AL CARBONIO



AWS-ASME II C. SFA 5.20 :
E71T-1M

Resistenza	N/mm ²	530 - 670
Limite Elastico	N/mm ²	>460
Allungamento (5d)	%	>22
Resilienza KV	J (-30°C)	>47

Ø
(mm)

1.2

EN-ISO 17632-A :
T 46 3 P M 1 H5

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego

Filo animato lucido e flusso rutilico per saldatura di acciai al carbonio in tutte le posizioni.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 28/08/2020