SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

415UP

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	570	
Limite Elastico	N/mm²	470	2.4
Allungamento (5d)	%	25	3.2
Resilienza KV	J (20ºC)	70	
Resilienza KV	J (-105ºC)	35	

AWS-ASME II C. SFA 5.23 :
ENi3

EN-ISO 14171-A :
S2 Ni3

Flusso: KOY 610, KOY 619

Campo di impiego
Saldatura di acciai bassolegati fino a 3,5%Ni per impiego a basse temperature (fino a -105ºC).

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 10/06/2016