SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

416UP

AWS-ASME II C. SFA 5.28 :
ER90S-B9

Dopo PWHT 750-760ºC/2h

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>620	2.4
Limite Elastico	N/mm²	>415	
Allungamento (5d)	%	>17	
Resilienza KV	J (20ºC)	>47	

Flusso: KOY 616

Campo di impiego
Saldatura di acciai bonificati al 9%Cr-1%Mo-V resistenti al creep fino a 650ºC.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 14/06/2021