SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- TITANIO

**437**

| | | |
|---|---|---|
| Limite Elastico | N/mm² | 345 |
| Allungamento (5d) | % | 20 |
| Durezza | HB (20ºC) | 210 |

**Ø (mm)**

0.8
1
1.2

**AWS-ASME II C. SFA 5.16 :**
ER Ti - 2

*Gas:* Argon Puro

**Campo di impiego**
Filo universale per la saldatura MIG del Titanio grado 2.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 13/10/2020