

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



$\varnothing$ (mm)	L (mm)
2.4	1000
3.2	1000

**AWS-ASME II C. SFA 5.23 :**  
EG R

**EN-ISO 24598-A :**  
S Z

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Bassolegato al 2.25%Cr-1%Mo per acciai resistenti a 600°C.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 23/06/2021