SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

457

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>410	
Limite Elastico	N/mm²	>220	0.8
Allungamento (5d)	%	>15	1

EN-ISO 14343-A :
G 18 L Nb

WERKSTOFF n. :
1.4511

Gas: Miscela Argon-2%O2, Miscela Argon-2%CO2

Campo di impiego
Filo inossidabile tipo AISI 430 Cb per saldatura di acciai ferritici e gradi stabilizzati.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 07/09/2021