SALDATURA -- FILO ANIMATO METALLICO -- ACCIAIO AL CARBONIO

482L

AWS-ASME II C. SFA 5.20 :
E71T-1M

EN-ISO 17632-A :
T 46 3 P M 1 H5

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	530 - 670	
Limite Elastico	N/mm²	>460	1.2
Allungamento (5d)	%	>22	
Resilienza KV	J (-30ºC)	>47	

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego
Filo animato lucido e flusso rutilico per saldatura di acciai al carbonio in tutte le posizioni.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 28/08/2020