

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



Resistenza	N/mm ²	>550
Limite Elastico	N/mm ²	>350
Allungamento (5d)	%	>30

Ø (mm)	L (mm)
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :

~ER 309 LMo

EN-ISO 14343-A :

W 23 12 2 L

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldatura di acciai inox di qualsiasi tipo con acciaio al carbonio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 15/07/2021