

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>520
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>320
Allungamento (5d)	%	>30

**AWS-ASME II C. SFA 5.9 :**  
ER 385

Ø (mm)	L (mm)
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000

**EN-ISO 14343-A :**  
W 20 25 5 Cu L

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Saldatura di acciai inossidabili tipo "super-austenitici" al cromo-nichel-molibdeno-rame.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 27/07/2021