

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- GHISA



Resistenza	N/mm ²	300 - 400
Durezza	HV	280

Ø (mm)	L (mm)
5	500
6	500
8	500
10	500

Gas: Ossigeno-Acetilene

Campo di impiego

Barretta per la saldobrasatura a caldo della ghisa grigia e malleabile. Finitura ruvida. Deox.KOY854

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 29/03/2022