

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- GHISA



Resistenza N/mm² 300 - 400
Durezza HV (20°C) 280

| Ø (mm) | L (mm) |
|-----------|-----------|
| 5 | 500 |
| 6 | 500 |
| 8 | 500 |
| 10 | 500 |

Gas: Ossigeno-Acetilene

Campo di impiego

Barretta per la saldatura a caldo della ghisa grigia e malleabile. Finitura liscia.Deox.KOY854

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 20/02/2020