

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ALTA RESISTENZA



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>650
Limite elastico	N/mm <sup>2</sup>	>450
Allungamento (5d)	%	>15

**AWS-ASME II C. SFA 5.9 :**  
ER 312

**EN-ISO 14343-A :**  
W 29 9

Gas: Argon Puro

Ø (mm)	L (mm)
0.8	1000
1	1000
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000
5	1000

**Campo di impiego**

Universale per saldatura di acciai medio ed altolegati.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 24/06/2021