SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

512

Resistenza	N/mm²	>510
Limite Elastico	N/mm²	>320
Allungamento (5d)	%	>30

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :
ER 316L

EN-ISO 14343-A :
W 19 12 3 L

Gas: Argon Puro

Ø (mm)	L (mm)
0.8	1000
1	1000
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000
4	1000

Campo di impiego
Saldatura dell'acciaio inox tipo AISI 316L e resistenti alla corrosione.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.1 - 22/07/2021