

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- NICHEL E SUE LEGHE



AWS-ASME II C. SFA 5.14 :
ERNiCr-3

EN-ISO 18274 :
S Ni 6082

| | | |
|-------------------|-------------------|-----|
| Resistenza | N/mm ² | 600 |
| Limite Elastico | N/mm ² | 380 |
| Allungamento (5d) | % | >30 |
| Resilienza KV | J (20°C) | 150 |

| Ø (mm) | L (mm) |
|-----------|-----------|
| 0.8 | |
| 1 | |
| 1.2 | |
| 1.6 | |
| 2 | |
| 2.4 | |
| 3.2 | |

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldature di leghe nichel-cromo tipo Inconel 600-601 anche con acciai al carbonio ed inossidabili.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 28/03/2022