SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

518

Resistenza	N/mm²	>550
Limite Elastico	N/mm²	>350
Allungamento (5d)	%	>30

Ø (mm)	L (mm)
0.8	1000
1	1000
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :
ER 310

EN-ISO 14343-A :
W 25 20

Gas: Argon Puro

Campo di impiego
Unioni su acciaio inox serie AISI 310 con elevata resistenza al calore ed alla ossidazione a caldo.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 27/07/2021