

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- RAME E SUE LEGHE



AWS-ASME II C. SFA 5.7 :
ERCuNiAl

EN-ISO 24373 :
S Cu 6328

Resistenza	N/mm ²	710
Limite Elastico	N/mm ²	400
Allungamento (5d)	%	22
Durezza	HB	>190

Ø (mm)	L (mm)
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Bacchetta in bronzo di alluminio-nichel per saldatura e riparazioni su fusioni e riporti saldati.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 29/03/2022