SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- GHISA

520L

Resistenza	N/mm²	300 - 400
Durezza	HV (20ºC)	280

Gas: Ossigeno-Acetilene

Ø (mm)	L (mm)
5	500
6	500
8	500
10	500

Campo di impiego
Barretta per la saldatura a caldo della ghisa grigia e malleabile. Finitura liscia.Deox.KOY854

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 20/02/2020