

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



Dopo PWHT

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :
ER 630

Resistenza N/mm² >930
 Limite Elastico N/mm² >725
 Allungamento (5d) % >5

EN-ISO 14343-B :
SS 630

\varnothing (mm)	L (mm)
0.8	1000
1	1000
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Unioni di acciai inossidabili martensitici tipo AISI 630.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 27/07/2021