

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>690
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>450
Allungamento (5d)	%	>20

Ø (mm)	L (mm)
1	1000
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000

**AWS-ASME II C. SFA 5.9 :**  
ER 2209

**EN-ISO 14343-A :**  
W 22 9 3 NL

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Unione di acciai austeno ferritici tipo DUPLEX.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 28/07/2021