

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- RAME E SUE LEGHE



**EN-ISO 24373 :**  
S Cu 6327

**WERKSTOFF n. :**  
2.0922

				<b>Ø (mm)</b>	<b>L (mm)</b>
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	550			
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	290	1	1000	
Allungamento (5d)	%	30	1.2	1000	
Resilienza KV	J (20°C)	70	1.6	1000	
Durezza	HB	160	2	1000	
Temperatura di fusione	°C	1030 -	2.4	1000	
		1050	3	1000	

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Saldatura di materiali Cu-Al-Ni e riporti su acciaio.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 28/12/2021