

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>760
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>550
Allungamento (5d)	%	>18

Ø (mm)	L (mm)
1	1000
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000

**AWS-ASME II C. SFA 5.9 :**  
ER 2594

**EN-ISO 14343-A :**  
W 25 9 4 N L

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Unione di acciai austeno ferritici tipo SUPER DUPLEX con PREN superiore a 40.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 30/07/2021