

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



*Dopo PWHT 580-620°C/1h*

**AWS-ASME II C. SFA 5.9 :**  
ER 410 NiMo

Resistenza N/mm<sup>2</sup> >760  
 Limite Elastico N/mm<sup>2</sup> >500  
 Allungamento (5d) % >15

**EN-ISO 14343-A :**  
W 13 4

Ø (mm)	L (mm)
0.8	1000
1	1000
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Unioni su acciai inox tipo AISI 410NiMo o simili.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 28/07/2021