

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



EN-ISO 14343-A :
W Z 23 7 N L

Resistenza	N/mm ²	730
Limite Elastico	N/mm ²	550
Allungamento (5d)	%	30
Resilienza KV	J (-40°C)	180

Gas: Argon Puro

Ø (mm)	L (mm)
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000

Campo di impiego

Barretta in lega austeno-ferritica per la saldatura del "lean duplex".

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 28/07/2021