SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- RAME E SUE LEGHE

533

AWS-ASME II C. SFA 5.7 :
ERCuNi

EN-ISO 24373 :
S Cu 7158

Resistenza	N/mm²	400
Limite Elastico	N/mm²	260
Allungamento (5d)	%	30
Resilienza KV	J (20ºC)	100
Durezza	HB	80
Temperatura di fusione	ºC	1180 - 1240

Gas: Argon Puro

Ø (mm)	L (mm)
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000

Campo di impiego
Saldatura di leghe tipo Cupronichel 70/30 resistenti alla corrosione da acqua marina.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 03/03/2022