SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- RAME E SUE LEGHE

534

Resistenza	N/mm²	415
Limite Elastico	N/mm²	265
Allungamento (5d)	%	30
Durezza	HB	80
Temperatura di fusione	ºC	1100 - 1145

Ø (mm)	L (mm)
1.6	1000
2.4	1000

EN-ISO 24373 :
S Cu 7061

WERKSTOFF n. :
2.0873

Gas: Argon Puro

Campo di impiego
Saldature di leghe tipo Cupronichel 90-10 resistenti alla corrosione da acqua marina.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 13/06/2016