

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- NICHEL E SUE LEGHE



**AWS-ASME II C. SFA 5.14 :**  
ERNiCrMo-10

**EN-ISO 18274 :**  
S Ni 6022

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	730
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	440
Allungamento (5d)	%	40
Resilienza KV	J (20°C)	80

Ø (mm)	L (mm)
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Saldatura di leghe tipo HASTELLOY C 22 e simili.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 05/06/2019