SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

541SC

Resistenza	N/mm²	>760
Limite Elastico	N/mm²	>550
Allungamento (5d)	%	>18

Ø (mm)	L (mm)
1	1000
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :
ER 2594

EN-ISO 14343-A :
W 25 9 4 N L

Gas: Argon Puro

Campo di impiego
Unione di acciai austeno ferritici tipo SUPER DUPLEX con PREN superiore a 40.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 30/07/2021