

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE COBALTO



				Ø (mm)	L (mm)
	Durezza	HRC (20°C)	57		
	Durezza	HRC (500°C)	45	3.2 4	1000 1000
AWS-ASME II C. SFA 5.21 : ERCoCr-C	Durezza	HRC (700°C)	34	5 6.4	1000 1000

Gas: Ossigeno-Acetilene, Argon Puro

Campo di impiego

Barretta per riporti con massima resistenza all'usura e alla corrosione ad alte temperature.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 02/03/2012